



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



PERKOLIN FURNITURE

BEJCA OLEJOWA

| INFORMACJE O PRODUKCIE | |
|--------------------------------------|--|
| Opis | Bejca olejowa do dekoracyjnego barwienia drewna wewnątrz pomieszczeń - do profesjonalnego użytku |
| Charakterystyka | <p>Wysokiej jakości produkt oparty na nowatorskim połączeniu rozpuszczalników o niskiej zawartości aromatów z olejem lnianym. Kombinacja ta pozwala uzyskać piękne efekty dekoracyjne w bardzo łatwy i szybki sposób. Produkt charakteryzuje się długim czasem otwartym aplikacji, dodatkowo równomiernie wnika w drewno, nie podnosząc jego włókien. Dzięki temu podczas aplikacji nie powstają plamy a wybarwienie drewna jest jednolite. Tworzy transparentne powłoki o intensywnym wybarwieniu podkreślające naturalne piękno drewna.</p> <p>Uzyskana powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać. Służy do barwienia wewnętrznych elementów drewnianych, takich jak podłogi, schody, meble czy blaty, wykonanych z drewna zarówno iglastego, jak i twardego. Produkt przeznaczony do malowania drewna w systemie z produktami nawierzchniowymi z linii Nelf & Koopmans.</p> |
| Cechy | <ul style="list-style-type: none">Intensywnie wybarwiaNie podnosi włókien drewnaSzybkoschnącaŁatwa w aplikacjiO długim czasie otwartym aplikacji bez śladów łączeniaO łagodnym zapachuO głębokiej penetracjiO doskonałej przyczepności do podłożaPrzyjazna dla środowiskaPodkreśla naturalne piękno drewna |
| Zastosowanie | <ul style="list-style-type: none">PodłogiSchodyMeble (komody, stoły, szafy)Blaty |
| Kolorystyka | Bezbarwny (w katalogu nie ma wpisanego bezbarwnego), 12 kolorów transparentnych <i>Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i> |
| Opakowania | 0,2 l / 0,6 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i> |
| WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU | |
| Skład | Na bazie naturalnego oleju lnianego |
| Gęstość w 20°C | Ok. 0,86 kg/l |
| Czas schnięcia | W temp. 20°C i wilg. RH 65% pyłosuchy po ok. 2-3 godz., suchy dotykowo po ok. 6-12 godz. <i>Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania. Podczas procesu schnięcia należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.</i> |
| Możliwość nałożenia kolejnej warstwy | Po ok. 12-24 godz. |

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: biuro@pearlpaint.pl, biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY





produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



PERKOLIN FURNITURE

BEJCA OLEJOWA

| | |
|----------------------------|---|
| Połysk | Mat |
| Zawartość części stałych | Ok. 45% objętościowo |
| Wydajność | 10-15 m ² / 1 l - drewno miękkie 15-25 m ² / 1 l - drewno twarde Wydajność silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji |
| STOSOWANIE PRODUKTU | |
| Metody aplikacji | Pędzel / wałek / miękka szmatka |
| Sposób użycia | <p>Drewno przeznaczone do bejcowania powinno być czyste, suche, gładkie i równe, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam. Drewno tłuste i zażywiczone należy przemyć środkiem PK Cleaner z linii Koopmans lub benzyną ekstrakcyjną oraz wysuszyć. Poszarzałe drewno należy wyczyścić jednym z preparatów czyszczących (cleanerów) z linii Koopmans (dobranym odpowiednio do stopnia zanieczyszczenia powierzchni), który usunie również algi, mech i inne zabrudzenia.</p> <p>Drewno narażone na biokorozję (grzyby powodujące rozkład drewna oraz owady żerujące w drewnie) należy wcześniej bezwzględnie zabezpieczyć gruntującym impregnatem technicznym z linii Koopmans (Extra Primer).</p> <p>Zaleca się wypróbowanie produktu na niewielkiej powierzchni – kolor końcowy będzie zależał m.in. od rodzaju i gatunku drewna, jego stanu jak i od ilości naniesionych warstw.</p> <p>Przed aplikacją bejcy olejowej należy odpowiednio przygotować powierzchnię drewna używając papieru ściernego o granulacji P120, co umożliwi lepszą penetrację produktu. Natomiast w przypadku drewna dębowego litego zaleca się jego szcztokowanie. Proces ten pozwoli wydobyć jego głębię oraz wyjątkowe ustojenie. Powierzchnie wcześniej lakierowane usunąć, oczyścić, ubytki zaszpachlować, całość przygotować jak w przypadku bejcowania surowego drewna. Właściwie przygotowane podłoże ułatwia i przyspiesza aplikację, pozwala uzyskać powierzchnię o równomiernym wybarwieniu i widocznej strukturze drewna. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor. Nanieść cienką warstwę produktu równomiernie wzdłuż słoi drewna przy pomocy pędzla, wałka bądź miękkiej szmatki. Produkt rozprowadzić tak, aby nie pozostawić jego nadmiaru na powierzchni. Kolejną warstwę produktu można nanieść po ok. 12-24 godz. w zależności od warunków przechowywania elementów drewnianych po malowaniu. Nałożenie drugiej warstwy pozwala na uzyskanie intensywniejszego wybarwienia bejcowanej powierzchni.</p> <p>Dzięki temu, iż produkt cechuje się długim czasem otwartym aplikacji, możliwe jest wyrównanie koloru w miejscach niedokładnie rozprowadzonych, w czasie do ok. 15 min. od kontaktu bejcy z drewnem.</p> <p>W przypadku Perkolin Furniture możliwe jest zastosowanie dwóch metod aplikacji: pierwsza to pozostawienie produktu na powierzchni do jego pełnego wyschnięcia; druga to spadowanie go miękką szmatką lub pieluszką tetrową (delikatnie nasączoną produktem co umożliwiała jego wtarcie a nie wytarcie) po ok. 10-15 minutach od zakończenia aplikacji. Drugi sposób pozwala na swobodne dysponowanie malowanymi elementami bez uszkodzania naniesionej powłoki (będzie ona sucha dotykowo). Dzięki tym zabiegom możliwe jest również uzyskanie pożądanej intensywności koloru. Jednakże finalny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju zastosowanego drewna. Bejcowaną powierzchnię należy zabezpieczyć po ok. 24 godz. bezbarwnym produktem nawierzchniowym z linii Nelf & Koopmans.</p> |

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: biuro@pearlpaint.pl, biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY





produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



PERKOLIN FURNITURE

BEJCA OLEJOWA

| | |
|--------------------------------|---|
| | <p>Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów impregnowanych raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji. W przypadku deski tarasowej przeglądu i ewentualnej renowacji należy dokonać dwa razy w roku (na wiosnę oraz na jesień). W przypadku renowacji, powierzchnie pokryte wcześniej produktem można po oczyszczeniu przywrócić do optymalnego stanu nakładając jedną jego warstwę.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.</p> <p><i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.</i></p> |
| Zalecenia | <p>Produkt gotowy do użycia. Nie dodawać obcych składników. Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%. Narzędzia czyścić przy użyciu rozpuszczalnika Professioneel Verdunner 3210 linii Nelf lub benzyny ekstrakcyjnej. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C. Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p> |
| Środki ostrożności | <p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych. Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych. Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie na zewnątrz, w szczelnie zamkniętym pojemniku zalanym wodą. Niewłaściwe ich składowanie może spowodować samozapłon.</p> |
| INFORMACJE DODATKOWE | |
| Atesty, certyfikaty, dokumenty | Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu. |
| Informacje uzupełniające | <p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p> |
| Nr karty | 25 |
| Wersja karty | 4 |
| Data aktualizacji | 16.12.2025 |

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: biuro@pearlpaint.pl, biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY

