



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



PREMIUM COAT

LAKIER LAZURUJĄCY
O SATYNOWYM POŁYSKU

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Opis	Akrylowy lakier lazurujący o satynowym połysku
Charakterystyka	Transparentny lakier do zastosowania wewnątrz pomieszczeń bezpośrednio na drewno. Produkt przeznaczony w szczególności do ścian oraz sufitów drewnianych budynku. Idealnie podkreśla naturalny kolor drewna, a tiksotropowa formuła pozwala na łatwe malowanie bez zacieków nawet w trudno dostępnych miejscach. Produkt o znakomitych właściwościach impregnujących. Tworzy warstwę zabezpieczającą drewno przed wnikaniem kurzu oraz brudu czyniąc ją tym samym łatwą w pielęgnacji.
Cechy	Łatwy w aplikacji wygodny w pielęgnacji Przyjazny dla środowiska Reguluje wilgotność drewna Pozostawia naturalny kolor drewna Tiksotropowa formuła
Zastosowanie	Ściany i sufity wewnątrz budynków
Kolorystyka	Bezbarwny, biały, 7 kolorów transparentnych, 6 odcieni szarości <i>Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
Opakowania	2,5 l / 20 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
Skład	Samokrzyżujące żywice akrylowe
Gęstość w 20°C	Ok. 1,02 kg/l
Grubość warstwy	Ok. 60 µm na sucho
Czas schnięcia	W temp. 20°C i wilg. RH 65% pyłosuchy po ok. 1 godz., suchy dotykowo po ok. 2-3 godz. <i>Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania.</i>
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 2-3 godz.
Połysk	Połysk
Zawartość części stałych	Ok. 30% objętościowo
Wydajność	15-20 m ² / 1 l przy aplikacji pędzlem bądź wałkiem oraz 5-7 m ² / 1 l przy aplikacji natryskiem, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji
STOSOWANIE PRODUKTU	
Metody aplikacji	Natrysk hydrodynamiczny / natrysk hydrodynamiczno-pneumatyczny (Airmix) / pistolet kubekowy / pędzel

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: biuro@pearlpaint.pl, biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
PearlPaint
GROUP



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



PREMIUM COAT

LAKIER LAZURUJĄCY
O SATYNOWYM POŁYSKU

Sposób użycia	<p>Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, zdrowa oraz sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 15%.</p> <p>Poszarżane drewno należy wyczyścić jednym z preparatów czyszczących (cleanerów) z linii Koopmans (dobranym odpowiednio do stopnia zanieczyszczenia powierzchni), który usunie również algi, mech i inne zabrudzenia.</p> <p>Drewno narażone na biokorozję (grzyby powodujące rozkład drewna oraz owady żerujące w drewnie) należy wcześniej bezwzględnie zabezpieczyć gruntującym impregnatem technicznym z linii Koopmans (Extra Primer).</p> <p>Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor. Zaleca się wypróbowanie produktu na niewielkiej powierzchni – kolor końcowy będzie zależał m.in. od rodzaju i gatunku drewna, jego stanu, jak i od ilości naniesionych warstw.</p> <p>Produkt nanieść bezpośrednio na surowe drewno. Z uwagi na jego tiksotropowe właściwości należy go dobrze rozprowadzić na powierzchni drewna. W przypadku aplikacji za pomocą pędzla bądź wałka zaleca się nanieść jedną warstwę produktu na sufit drewniany (w zależności od oczekiwanego efektu końcowego) oraz dwie warstwy na ściany wewnątrz budynków (co ułatwi ich pielęgnację). Przed nałożeniem kolejnych warstw produktu zaleca się wykonać międzyszlif papierem ściernym o granulacji P180 - P220 zapewniający jego lepszą przyczepność. Produkt nanosić w odstępie 30-60 minut. Istnieje również możliwość aplikacji produktu natryskowo. W tym przypadku наносimy jedną jego warstwę o grubości 100 μm na mokro. W sytuacji aplikacji natryskiem czas schnięcia wydłuża się do 2-3 godzin. Pełne utwardzenie produktu następuje po 14 dniach. Zaleca się pielęgnację elementów pokrytych produktem raz w roku z użyciem produktu PK CLEANER NS 90 z linii Koopmans.</p> <p>Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów impregnowanych raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji. Powierzchnie pokryte wcześniej produktem można po oczyszczeniu przywrócić do optymalnego stanu nakładając jedną jego warstwę.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o..</p> <p><i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.</i></p>
Zalecenia	<p>Produkt gotowy do użycia.</p> <p>Nie dodawać obcych składników.</p> <p>Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%.</p> <p>Narzędzia czyścić przy użyciu wody.</p> <p>Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.</p> <p>Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
Środki ostrożności	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych.</p> <p>Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych.</p> <p>Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.</p>
INFORMACJE DODATKOWE	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: biuro@pearlpaint.pl, biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY





produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



PREMIUM COAT

LAKIER LAZURUJĄCY
O SATYNOWYM POŁYSKU

Informacje uzupełniające	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.
Nr karty	20
Wersja karty	6
Data aktualizacji	16.12.2025